


品質証明書



株式会社アルテコ
滋賀工場

〒520-3252

滋賀県湖南市岩根 136-87 湖南工業団地内

TEL:0748-75-3211 FAX:0748-75-2936

「アルテコ エポシール G」(シール用エポキシ樹脂系接着剤)は、当社で製造及び品質管理をした商品であり、下記の規格に合格することを証明致します。

記

1. 商品名 アルテコ
2. 品番 エポシール G
3. 内容量 主 剤 : 5 kg 硬化剤 : 5 kg (混合比 100 : 100)
4. 主成分 主 剤 : 変性エポキシ樹脂
硬化剤 : 変性ポリアミン

5.樹脂の特性

試験項目	試験方法	試験条件	単位	社内規格値
比重	JIS K 7112	20℃ 7日養生		1.7±0.2
可使時間	温度上昇法	20℃	分	60以上
圧縮降伏強度	JIS K 7181	20℃ 7日養生	N/mm ²	65以上
曲げ強度	JIS K 7171	20℃ 7日養生	N/mm ²	40以上
引張強度	JIS K 7113 JIS K 7161	20℃ 7日養生	N/mm ²	20以上
圧縮弾性係数	JIS K 7181	20℃ 7日養生	N/mm ²	4.0×10 ³ 以上
引張せん断強度	JIS K 6850	20℃ 7日養生	N/mm ²	14以上
衝撃強度	JIS K 7111	20℃ 7日養生	KJ/m ²	1.5以上
硬 度	JIS K 7215	20℃ 7日養生	HDD	80以上

(注)測定温度は20℃です。JIS K 7203・7208は1999年に廃止されそれぞれJIS K 7171・7181に整合されております。