

ALTECO

極
きわみ

CLEAR EPOXY RESIN

ウッドリバーテーブル用エポキシレジン



透明性、ついに **極** まる

究極の透明性を追求し、究極の透明性を実現したエポキシレジンです。
接着剤メーカーの匠の技術を結集した、クリアレジンのきわみを是非体感してください。

【仕 様】



1.4kg セット



14kg セット

ウッドリバーテーブルに・その他注型にも

【使用方法】

- ①主剤と硬化剤を 100:40（重量比）で混合し、よくかき混ぜてください。
 - ②可使時間の間に流し込み等を行ってください。
- * 温度により硬化時間が変わります。
- * 流し込みは厚み 20 ～ 30 mmを目安に行ってください。厚みをもたせる場合は複数回に分けて流し込んでください。



【食品衛生法】

食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）に適合します。



【性 状】

	主 剤	硬 化 剤
混合比(重量)	100	40
色	淡青色透明	淡黄色透明
粘度(mPa・s)	1300	80
混合粘度(mPa・s)	600	
比重	1.12	0.98
混合比重	1.09	
可使時間(min/1,000g)	270(最大発熱32℃)	
硬化時間(h/100g)	72	
硬化物比重	1.12	
硬度(HDD)	80	

データの数値は諸条件により、記載の数値と一致しないことがあります。ご採用に際しては十分な予備テストをお願い致します。

【注 意】

- 幼児の手の届かないところに保管すること。
- 万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の診察を受けること。
- 使用中および使用後しばらくの間は換気をよくすること。
- 火気に注意すること。
- 大量に使用する場合硬化時に発熱する場合があるので注意すること。
- 体質によってかぶれることがあるので、作業時はビニル手袋などを着用し、必要に応じて有機ガス用防毒マスクを着用すること。
- 手に付いた場合はアルコールやアセトンでふき取り、石けんと水で洗い落とし、痛み等の変化がある場合、医師の診断を受けること。
- 衣服類に付いた場合はすぐにふき取りアルコール、アセトンなどでもみ取ること。付着して硬化したら取り除けないので注意すること。
- 使用後は手洗い、洗顔、うがいを十分に行うこと。
- 直射日光のあたらないすずしい場所（20℃前後）に保管すること。
- 記載の用途以外には使用しないこと。
- 中身を使い切ってから廃棄すること。

株式会社 アルテコ

本 社 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-8 TEL.072-627-1617
 東京営業所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-7 TEL.03-3518-5305
 名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-18-11 TEL.052-211-1340
 ■ホームページ <https://www.alteco.co.jp> ■E-mail info@alteco.co.jp